

# Ficha técnica



# Clave 239


## 1. Descripción del producto:

Rueda abrasiva

<b>Dimensiones (in):</b>	8" x 1" x 1"
<b>Dimensiones (mm):</b>	200 x 25 x 25.4
<b>Abrasivo:</b>	Carburo de silicio
<b>Especificación:</b>	C60LV
<b>Máx. rpm:</b>	3,850
<b>Línea:</b>	EASY-CUT®
<b>Vel. Máxima:</b>	40 m/s



## Tipo 1



<b>D =</b>	<b>200</b>	<b>mm</b>
<b>T =</b>	<b>25</b>	<b>mm</b>
<b>H =</b>	<b>25.4</b>	<b>mm</b>

## Certificación

Esta rueda cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



## 1. Aplicación

- Para rectificar y afilar herramientas de corte de carburo de tungsteno.
- Acabado medio.
- Buena relación precio-rendimiento.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en un esmeril de banco.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice una rueda que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una rueda sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana y no las golpee, ni las deje caer.
- Las ruedas no deben ser expuestas a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 4 unidades.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)